

PEGAMENTO

DESCRIPCIÓN

El PEGAMENTO, está constituido fundamentalmente por escayola y formulado mediante el empleo de aditivos.

Se emplea en interiores como pasta de sujeción de piezas ornamentales (molduras, etc.) y paneles.

Posee el marcado CE y las especificaciones y los ensayos que se le realizan, están sometidos al control establecido por la norma UNE-EN 12860:2001.

TIEMPO DE PRINCIPIO DE FRAGUADO

> 45 min

RESISTENCIA A LA ADHESIÓN

Se produce rotura en el panel de yeso usado para el ensayo.

FINURA DE MOLIDO

< 10% de rechazo sobre tamiz de 0,2 mm.



escayescos

FICHA TÉCNICA

pH

6,5-10,5

CONTENIDO EN TRIOXIDO DE AZUFRE

> 30 %

REACCIÓN AL FUEGO

Se clasifica como EUROCLASE A.1 (no contribuye al fuego).

EMISIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

PND (Prestación No Determinada).

PESO

Envases de aprox. 2, 5, 10 y 20 Kg.

MODO DE EMPLEO

Es muy importante tener en cuenta, antes de la aplicación del producto, que el soporte debe estar en perfectas condiciones y libre de polvo, pintura, humedad, etc.

Debe evitarse su utilización sobre superficies de yeso muerto.

Nunca debe añadirse agua a la pasta de pegamento, una vez que ésta se empiece a utilizar.

Se espolvoreará el pegamento en cantidad suficiente y uniforme sobre la superficie del agua hasta que ésta desaparezca, es decir a saturación.

Posteriormente se bate hasta conseguir una pasta densa y se aplica.