

DESCRIPCIÓN

La Pasta de Juntas al Uso 24 Horas, es una pasta de secado lista para usar que se suministra como un producto premezclado, sin necesidad de añadir agua. Está formulada con cargas inorgánicas y aditivos especiales, destinada al relleno y acabado de juntas con cinta (tipo 3A) en sistemas de placa de yeso laminado. La pasta endurece por secado al aire, proceso que varía en función de las condiciones climatológicas, pudiendo oscilar entre 12 y 48 horas (a mayor temperatura y menor humedad, los tiempos de secado resultan menores). Es apta para los niveles de acabado Q1, Q2 y Q3. Sus especificaciones están sometidas al control de la norma UNE-EN 13963 y cumple con los requisitos establecidos para el marcado CE.



CAMPOS DE APLICACIÓN

La Pasta de Juntas al Uso 24 Horas está indicada para realizar el tratamiento completo de juntas en sistemas de placa de yeso laminado, incluyendo el relleno, la terminación de las juntas y el emplastecido de las cabezas de los tornillos, obteniendo finalmente una superficie plana y lisa, lista para llevar a cabo los trabajos de decoración. Este producto proporciona facilidad, comodidad, sencillez, limpieza y un uso polivalente, lo que la convierte en una pasta ideal para emplear en reformas, obras pequeñas, reparaciones y trabajos de bricolaje. Además, puede emplearse para dar un repaso general a zonas que hayan sufrido leves desperfectos durante el montaje o para subsanar ligeras irregularidades en las placas. Está recomendada tanto para su uso de forma manual como mecánica, si bien no es válida para el tratamiento de juntas sin cinta.



Escayescos, S.L.

TIEMPO DE EMPLEO



DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES	VALORES
Color	Blanco
Densidad	> 700 kg/m ³
Tiempo de utilización de la masa	Depende de las condiciones de almacenaje y conservación. Una vez abierto, mantener el cubo cerrado. Se pueden prevenir reseca de la superficie cubriéndola con film de polietileno.
Tiempo de empleo	≥ 24 horas
Tipo de Aplicación	Manual y mecánica
Condiciones de Aplicación (temperatura/humedad)	Entre 5°C y 35°C < 85% HR
Adherencia (Mpa)	≥ 0,25 N/mm ² **
Reacción al Fuego	A2-s1, d0
Clasificado EN 13963	3A
Rendimiento aproximado*	Nivel de acabado Q1=0,25Kg/m ² . Q2= 0,30Kg/m ² . Q3=0,34Kg/m ² . Q4=0,34Kg/m ²

*Consumo aproximado por m² de placa con borde afinado, sin tener en cuenta las juntas perimetrales ni desperdicios.

**Las heladas o una alta y continuada humedad relativa y un exceso continuado de aire pueden afectar-reducir la adherencia de la pasta a la cinta.



MODO DE EMPLEO RECOMENDADO

Antes de aplicar la Pasta de Juntas al Uso 24 horas, es necesario removerla ligeramente para que la masa quede completamente homogénea. Esta operación puede realizarse de forma manual, siendo suficiente, aunque también es posible hacerla mecánicamente; en este último caso, se recomienda que el batido no supere los treinta segundos, ya que tiempos más prolongados pueden derivar en una pérdida de consistencia que dificultaría la aplicación.

Una vez lista, se rellena la junta con la pasta y se coloca la cinta, aplanando con la ayuda de una espátula para retirar el exceso y evitando dejar grumos, bultos o burbujas de aire bajo la cinta. Se deja secar completamente.

A continuación, se aplican las sucesivas capas de pasta según el nivel de acabado requerido: Q1, Q2, Q3 y Q4. Es imprescindible respetar el tiempo de secado de la pasta aplicada en cada capa antes de aplicar la siguiente, ya que, de lo contrario, podrían aparecer mermas o fisuras imprevistas. Las cabezas de los tornillos reciben dos o tres manos de pasta.

En esquinas y rincones se utilizan respectivamente cinta guardavivos y cinta de juntas, tratándose estos puntos singulares de manera similar a las juntas entre placas: pegado de cinta y aplicación de capas sucesivas de pasta. Cada una de estas capas debe tener una anchura ligeramente superior a la anterior. Por último, se debe respetar en todo momento la normativa vigente aplicable en el territorio donde se realice la instalación.

ACABADOS Y DECORACIÓN

No se debe aplicar pintura sobre la superficie antes de haber realizado el tratamiento de juntas. Una vez finalizado este, y antes de proceder a cualquier técnica decorativa como pintura, texturizado o empapelado, es indispensable asegurarse de que la pasta aplicada esté completamente seca. Además, se recomienda que la superficie se encuentre limpia y libre de polvo.

Para igualar la capacidad de absorción entre la placa de yeso laminado y la pasta, resulta necesario aplicar una imprimación y dejar secar antes de pintar, texturizar o empapelar. Las instrucciones del fabricante de la imprimación deben seguirse cuidadosamente durante su aplicación.

Una ventilación adecuada del recinto, que favorezca la circulación del aire, ayuda a minimizar los problemas derivados de la humedad. En entornos con altos niveles de humedad ambiental, podría ser necesario el uso de deshumidificadores. Por último, se deben seguir escrupulosamente las instrucciones del fabricante del material que se emplee como decoración.

PRECAUCIONES

El cumplimiento de los resultados obtenidos en los ensayos y predicciones recogidos en la documentación técnica de Escayescos únicamente se garantiza mediante el uso combinado de sus productos originales, que incluyen placa, perfiles, pastas, tornillos y accesorios. En todo momento deben seguirse las indicaciones reflejadas en el embalaje original de cada producto.

No se deben emplear herramientas que contengan restos de otras mezclas, ni mezclar sobrantes de pasta ya utilizada con la mezcla recién preparada, ya que esta práctica acelera el tiempo de secado de forma brusca e imprevisible. Asimismo, la pasta no debe mezclarse con ningún otro producto, como yeso, colas o cemento, porque aunque estos materiales puedan tener un aspecto similar, poseen distinta naturaleza química y alterarían las propiedades y el comportamiento original de la pasta.

En situaciones de riesgo de heladas, no debe prepararse la mezcla ni aplicarse el producto. Es recomendable que el lugar de aplicación cuente con una ventilación adecuada para evitar un exceso de humedad. Por último, para obtener información detallada sobre la seguridad del producto, se debe consultar su correspondiente ficha de datos de seguridad.

ALMACENAJE, MANIPULACIÓN Y CONSERVACIÓN

El almacenamiento de la Pasta de Juntas al Uso 24 Horas debe realizarse en un lugar seco y cubierto, protegido tanto de las heladas como de la exposición directa al sol. Los sacos han de mantenerse elevados del suelo para protegerlos de la humedad. Este producto tiene una caducidad de doce meses desde su fecha de fabricación, siempre que se conserve en su envase original, cerrado, sin deterioros y bajo las recomendaciones aquí indicadas. La humedad, el frío o el calor extremos aceleran su envejecimiento, pudiendo alterar el comportamiento de la pasta.

El producto se presenta en botes de 5 kilogramos, agrupados en palets de 100 unidades o botes de 20 kilogramos, agrupados en palets de 33 unidades.

No se recomienda la manipulación por un único individuo de productos o conjuntos de productos que superen, individual o simultáneamente, los 25 kilogramos. En caso de superar este límite, se recomienda una manipulación colectiva o mediante la ayuda de elementos mecánicos.

Nota: Las instrucciones de uso se facilitan conforme a nuestros ensayos y conocimientos actuales, sin que ello suponga compromiso vinculante alguno. Estas indicaciones no eximen al usuario de examinar y verificar los productos para asegurar su correcta aplicación.

La responsabilidad de la empresa quedará limitada al valor de la mercancía empleada. Las reclamaciones deberán ir acompañadas del envase original para permitir una adecuada trazabilidad.